

Aidosti  
suomalaisia maaleja  
vuodesta 1946

Äkta  
finska målfärger  
sedan 1946



# Airisto Peltikattomaali

PLÅTTAKSFÄRG

PUOLIHIMMEÄ • HALVMATT

*Ruukki SSAB:n  
suosittelema!*

**GVK®**

## Peltikattomaali puolihimmeä

Erikoisakryyli-maali uusille, pohjamaalatuille tai aikaisemmin pintamaalatuille teräs- ja peltipinnoille ulkona. Sisältää ruosteenestoaineita. Nopeasti kuivuva ja hyvin alustaan tarttuva, mikä tekee maalipinnasta sateen kestävä ja n. 5 tunnissa.

**Käyttökohteet:** Uudet, pohjamaalattut galvanoidut, sinkityt kattopinnot tai aikaisemmin pintamaalattut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat. Ei sovellu PVDF tai PVC pinnoille.

**Esikäsittely:** Uudet pinnat puhdistetaan ja harjataan GVK Kattopesulla tai 10 % fosforihappoliuoksella sekä huuhdellaan vedellä. Vähintään yksi vuotta vanhat, mutta vielä hyväkuntoiset, käsittelemättömät galvanoidut peltipinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta pesemällä GVK Kattopesulla, sekä huuhtelemalla vedellä. Enintään 5 vuotta vanhat, galvanoinniltaan ehjät pinnat voidaan maalata suoraan Airisto Peltikattomaalilla. Muussa tapauksessa suoritetaan pohjamaalaus INOX Ruosteenestomaalilla.

**Aikaisemmin maalattut pinnat** puhdistetaan liasta ja rasvasta sekä vanhas- ta irtoavasta maalista käyttäen teräsharjaa tai tarvittaessa vesi-hiekkape- sua. Pinnat pestään GVK Kattopesulla, sekä huuhdellaan vedellä. Ruoste poistetaan teräsharjalla, jonka jälkeen pohjamaalataan INOX Ruosteen- estomaalilla. Teollisesti maalipinnoitetuilla alustoilla selvitä alkuperäisen pinnoitteen tyyppi, kunto ja tarttuvuus. Varmista sopiva huoltomaalaus ja kysy tarkemmat ohjeet GVK:ltä.

**Työolosuhteet:** Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa, kosteahkolle pinnalle tai jos sateen riski on suuri.

**Käyttöohjeet:** Maali sekoitetaan huolellisesti. Sävyerojen välttämiseksi on yhtenäistä pintaa maalattaessa varattava riittävä määrä maalia samaan as- tiaan. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla vähintään kahteen kertaan. Maalaa mieluummin useampi ohut kerros kuin muutama paksu. Erityisen rasittaville sääoloille alttiina oleville kattopinnoille suosi- tellaan maalattavaksi ylimääräinen maalikerros.

**Kuivumisaika:** Maalattu pinta on kosketuskuiva 2–4 tunnissa, sateen kes- tävä 4–5 h ja päälle maalattavissa 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

**Riittoisuus:** 8–10 m<sup>2</sup>/l per kerros. **Mahdollinen ohennus:** Vesi.

**Puhdistus:** Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali poistetaan työvälineis- tä, ne pestään ja huuhdellaan vedellä.

**Varastointi:** Säilytetään pakkaselta suojattuna. Pakkaus suljetaan huolel- lisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maa- perään eikä vesistöön. Tyhjat kuivat pakkaukset toimitetaan metallikier- rätykseen, nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Huo- lehdittava hyvästä ilmanvaihdesta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

**Sävykohjat:** A-perusmaali (valkoinen) ja C-perusmaali. A-perusmaali voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytettynä. Vakiosävyt: musta ja punainen.

**Maalaustuoteryhmä:** 441, 442 ja 443 **Kiiltoryhmä:** 4 (puolihimmeä)

Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. EU:n VOC-raja-arvo on (kat. A/i) on 140 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 140 g/l. **EI SAA JÄÄTYÄ**

## Plättaksfärg halvmatt

Specialakrylmålfärg för nya, grundmålade plåttak eller tidigare målade plåtytor utomhus. Innehåller rostskydds- ämnen. Snabbtorkande och fäster bra vid underlaget, vilket gör målfärgsyten regntålig redan efter ca 5 h.

**Användningsområden:** Nya, grundmålade ytor av galvaniserad eller för- zinkad takplåt eller tidigare målade stål-, metall-, aluminium- och plåtytor. Lämpar sig inte för PVDF eller PVC -ytor.

**Förbehandling:** Nya ytor rengörs och borstas med GVK Taktvätt eller 10 % fosforsyralösning samt sköljs med vatten. Obehandlade galvaniserade plåtytor, som är minst ett år gamla men ännu i bra(gott) skick, rengörs från smuts och fett genom att tvätta med GVK Taktvätt samt sköljs med vatten. Högst 5 år gamla hela galvaniserade ytor kan målas direkt med Airisto Plättaksfärg. Vid andra tillfällen görs grundmålningen med INOX Rostskyddsfärg.

**Tidigare målade ytor** rengörs från smuts och fett, gammal löst sittande målfärg skrapas loss. Använd stålborste eller sandblåstra vid behov. Ytan tvättas med GVK Taktvätt, samt sköljs med vatten. Rosten avlägsnas med stålborste och sedan grundmålas med INOX Rostskyddsfärg. Ta reda på gamla ytbeläggningens typ, skick och adhesion. Fråga rekommendation till lämplig underhållningsmålning från GVK.

**Arbetsförhållanden:** Ytan som ska målas, målfärgen samt luftens temperatur måste vara över +8 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Måla inte i direkt solljus, ej heller på fuktig yta eller vid risk för regn.

**Bruksanvisning:** Målfärgen skall blandas väl. Reservera en tillräcklig mängd målfärg för en enhetlig yta blandad i ett kärl för att undvika nyans- skillnader. Måla jämnt med pensel, rulle eller spruta minst 2 gånger. Måla hellre flera tunna skikt än få tjocka skikt. Rekommenderad sammanlagd färgfilmstjocklek är 80 µm torrt. För utsatta ytor rekommenderas ett extra färgskikt.

**Torktid:** Den målade ytan är beröringstorr på 2–4 h, regntålig efter ca 4–5 h, övermålningsbar efter 24 h (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt eller kyligt.

**Åtgång:** 8–10 m<sup>2</sup>/l per lager. **Förtunning vid behov:** Vatten.

**Rengöring:** Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort innan målfärgen hunnit torka. Överlopps färg avlägsnas från arbetsredska- pen och redskapen tvättas samt sköljs med vatten.

**Lagring:** Förvara skyddad mot frost. Förpackningen slutes omsorgsfullt inför nästa användning. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad.


**Undvik miljöolägenheter:** Flytande rester får inte tömmas i avlopp, jord- män eller vattendrag. Väl tömda, torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för problemavfall. Sörj för god ventilation. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

**Nyans:** A-basfärg (vit) och C-basfärg. A-basfärg kan användas som vit eller nyanserad. Standardnyanser: svart och röd.

**Färgproduktgrupp:** 441, 442 och 443 **Glagsgrupp:** 4 (halvmatt)

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/i) är 140 g/l 2010. Produkten innehåller VOC maximalt 140 g/l.

**FÖRVARAS FROSTFRITT**



Musta / Svart



Punainen / Röd

Esitteessä voi esiintyä sävyeroja painoteknisistä syistä. Kulöravvikelser kan förekomma i broschyren p.g.a. trycktekniska skäl.



Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas ☎ 020 749 8770, www.gvk.fi